

ADIPOXI FONDO CROMATO

FONDO ANTICORROSIVO EPOXI
A BASE DE CROMATO DE CINCO

:: Descripción:

ADIPOXI FONDO CROMATO es una pintura epoxídica de dos componentes, formulada a base de resinas epoxys y cromato de cinc como materia activa anticorrosiva, que posee las siguientes características:

- :: Excelente adherencia sobre superficies de hierro, cinc y aluminio.
- :: Como fondo anticorrosivo epoxi posee alta resistencia a agentes químicos, agua, agua de mar etc.
- :: Brinda excelente adherencia a las pinturas y demás revestimientos epoxídicos que se aplicarán sobre él.
- :: Tiene un pot- life prolongado facilitando la aplicación.

Usos:

ADIPOXI FONDO CROMATO se utiliza como fondo anticorrosivo y base de pinturas y revestimiento epoxi sobre superficies metálicas.

Esta indicado para proteger todo tipo de obras donde se requiera una alta performance como en obras sanitarias, hidráulicas, portuarias, navales, protección de plantas de tratamiento, tanques, silos etc.

:: Aplicación:

a- Preparación de la superficie.

- :: La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, pinturas, grasas o aceites. La limpieza puede hacerse por arenado, granallado, cepillado mecánico etc. Desengrasar con detergentes neutros y enjuagar con agua limpia. En superficies galvanizadas o de aluminio, lavar con hidróxido de sodio al 10 % y luego enjuagar con agua limpia.

b- Mezclado.

- :: Mezclar los componentes vertiendo previamente el componente B (líquido) sobre el A. El mezclado puede hacerse a mano para cantidades chicas y es conveniente hacerlo con máquina para grandes cantidades.

Luego de mezclado, dejar reposar de 20 a 30 minutos antes de aplicar.

c- Colocación.

- :: Aplicar a pincel, rodillo ó equipo Air - Less. Se recomienda dar un mínimo de dos manos para impregnar y tapar todos los poros.

El Pot Life de la mezcla es de 8 horas a 20 °C y se puede aplicar una 2ª mano después de 4 horas a 20 °C, siendo la temperatura mínima de aplicación de 10 °C para obtener un resultado satisfactorio.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H057 (Rev. 01 - 13/05/2019)



ADIPOXI FONDO CROMATO

FONDO ANTICORROSIVO EPOXI
A BASE DE CROMATO DE CINC

:: Consumo: 0,140 kg/m² Para 100 micrones de película seca.

:: Almacenaje: Juegos predosificados de 5 y 25 kg.

:: Presentación: 2 años en envases originales, cerrados en ambiente fresco y seco.

Nota : La limpieza de equipos y herramientas se realiza con **ADISOL THINNER**.

ADISOL especificación técnica/anticorrosivos



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H057 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

