

:: Descripción:

ADISOL ANTICOR es un revestimiento protector listo para usar, de dos componentes predosificados basados en cemento modificado con polímeros acrílicos. Es un producto de fácil mezclado y que una vez colocado tiene las siguientes características:

- :: Es una capa anticorrosiva protectora contra ataques de agua, agua de mar, sales, sulfatos, cloruros y de la carbonatación.
- :: Es resistente a los ciclos de congelamiento y deshielo.
- :: Tiene una excelente adherencia al hormigón y al acero.
- :: Sobre él pueden aplicarse revestimiento de reparación y terminación como el **ADISOL MORTERO F y G**.

Usos:

ADISOL ANTICOR se utiliza como revestimiento anticorrosivo y protector del hormigón y de las armaduras en:

- :: Reparación y refuerzos de estructuras de hormigón erosionadas por la acción del tiempo.
- :: Protección de estructuras de hormigón que por distintos motivos quedarán sin terminar, expuestas a la acción del clima.
- :: Protección y/o reparación de estructuras de hormigón dañadas por la acción de medios agresivos, como ser agua de mar, sulfatos, cloruros, carbonatación, congelamiento y deshielo, etc.
- :: Revestimiento protector y de terminación de estructuras de hormigón.

:: Aplicación:**Preparación de la superficie.**

Las superficies deben estar firmes, libres de polvo, grasas, aceites, asfaltos, pinturas, óxidos en las armaduras o cualquier otro elemento que impida una perfecta adherencia.

El tratamiento ideal de preparación superficial es el arenado.

Mezclado.

Colocar en la mezcladora el componente A (líquido) y luego el componente B (polvo), mezclar durante 3 minutos hasta obtener una masa homogénea y pareja, presentando la misma una consistencia blanda, sin grumos.

La relación de mezcla es: A:B = 1:4

Es importante destacar que en condiciones de baja temperatura no es necesario colocar todo el componente A (líquido) para obtener una mezcla adecuada.

Cuando fuese necesario ajustar la consistencia de la mezcla, para épocas de altas temperaturas, solamente puede agregarse un adicional de hasta un máximo de 5 % de componente A.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H082 (Rev. 01 - 23/05/2019)



ADISOL ANTICOR

REVESTIMIENTO CEMENTÍCEO ANTICORROSIVO
PROTECTOR DEL HORMIGÓN Y DE LAS ARMADURAS

Para pequeñas cantidades puede mezclarse a mano pero para grandes cantidades debe realizarse la mezcla con un agitador de bajas revoluciones provisto con paletas.

Colocación.

Una vez preparada la superficie se debe aplicar con un pincel de cerda dura una capa de aproximadamente 1 mm de espesor. Transcurrido un tiempo de 1 a 2 horas se debe aplicar una segunda y última capa igual a la primera.

No debe colocarse a temperaturas inferiores a 5 °C.

:: Consumo:

2 kg. por m² y por mm de espesor.

:: Almacenaje:

6 meses, en lugar fresco y seco libre de humedad.

:: Presentación:

Juegos predosificados por 5 Kg.

ADISOL especificación técnica/anticorrosivos



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H082 (Rev. 01 - 23/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

