

:: Descripción:

ADISOL PISCINAS es una pintura acrílica plastificada con base solvente, la que presenta las siguientes características:

Por su formulación de avanzada protege y embellece su pileta de natación por más tiempo que los sistemas tradicionales.

ADISOL PISCINAS incorpora aditivos destinados a mantener la estabilidad del color a través del tiempo, evitando flameos o tornasoles.

Por ser plastificada permite acompañar pequeños movimientos de dilatación y contracción en el sustrato.

Su agradable terminación permite una fácil limpieza y una elevada resistencia mecánica ante los lavados, a la vez que evita la adherencia de hongos, algas, etc.

ADISOL PISCINAS posee una excelente resistencia química ante la alcalinidad del cemento, agua clorada, funguicidas, bactericidas, etc.

ADISOL PISCINAS no forma una barrera de vapor, por lo que permite el pasaje de la humedad contenida en el sustrato a través de la misma, o sea que "respira", evitando de esta manera la formación de eflorescencias y descascaramientos.

Posee un muy buen poder cubritivo y tenaz adherencia al cemento, teniendo un acabado mate de color celeste.

:: Aplicación:

Para una correcta aplicación es fundamental una buena preparación de la superficie:

Piletas nuevas: No es conveniente pintarlas hasta después de dos meses de finalizada su construcción, debiendo mantenerse llena de agua durante ese período, a fin de eliminar sales solubles que pueden causar eflorescencias en la pintura.

Una vez pasado el tiempo indicado, vaciar y cepillar con cepillo de alambre o lija gruesa, eliminando de esta manera la cáscara débil del hormigón o mortero, a la vez de abrir poros para una mejor adherencia de la pintura.

Si la superficie a pintar es muy lisa, es conveniente lavarla con una solución al 10 % de ácido muriático, enjuagando posteriormente con abundante agua. Dejar secar perfectamente durante 48 horas.

Superficies pintadas: En trabajos de repintado se eliminarán restos de pintura mal adheridos con cepillo de alambre, en el caso de estar muy deteriorada es conveniente realizar un arenado o rasqueteado a fondo de la superficie.

La limpieza de hongos, verdín y algas se realiza con la siguiente solución: 1 lt de lavandina más una cucharada grande de detergente más tres litros de agua caliente, fregar y luego enjuagar muy bien y dejar secar.

ADISOL PISCINAS se aplica a pincel, rodillo de lana ó soplete, diluyéndola en caso de ser necesario con **ADISOL DILUYENTE 101**.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H103 (Rev. 01 - 23/05/2019)



ADISOL PISCINAS PINTURA PARA PILETAS DE NATACIÓN

ADISOL especificación técnica/pinturas e impermeabilizantes

Debe aplicarse a media mañana ó después de la media tarde, debiendo evitarse pintar a pleno sol ó con rocío.

La temperatura para su aplicación no deberá ser inferior a 10 grados ni superior a 30 grados centígrados.

En primer lugar se aplica una mano de **ADISOL PISCINAS** diluída con un 10 % de **ADISOL DILUYENTE 101**, pudiéndose aplicar las manos sucesivas a intervalos de 4 horas.

El tiempo de curado de la pintura es de 48 horas en verano y 5 días en invierno, debiéndose respetar estos tiempos antes de su llenado.

:: Consumo:

Aproximadamente 10 m² por litro y por mano, dependiendo del grado de absorción del sustrato.

:: Presentación:

Latas por 4 litros y baldes por 20 litros



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H103 (Rev. 01 - 23/05/2019)