

ADISOL MORTERO F

ADHESIVO Y MORTERO PARA REPARACIONES
DE ALTA PERFORMANCE

:: Descripción:

ADISOL MORTERO F es un mortero de dos componentes, fabricado en base a cemento portland, áridos de granulometría controlada, polímeros acrílicos y agentes sintéticos; los que le otorgan las siguientes características:

- :: Altas resistencias mecánicas a la compresión, tracción y flexión.
- :: Rápido desarrollo de las resistencias, por lo que permite una rápida habilitación.
- :: Excelente adherencia a hormigón, mortero, piedra, etc.
- :: No contrae ni fisura.
- :: Resiste los ciclos de congelamiento y deshielo, por lo tanto lo hace ideal para ser usado como adhesivo en el revestimiento de cámaras frigoríficas.
- :: Tiene muy baja permeabilidad al agua y resiste el contacto de combustibles y lubricantes.
- :: Para ser aplicado en espesores de 3 a 5 mm.

:: Uso:

ADISOL MORTERO F se utiliza para reparaciones de pequeño espesor en estructuras de hormigón, reconstrucción de aristas, nidos de grava y ángulos. Bacheos en pisos industriales, reparación de bordes de juntas, nivelación de carpetas.

Como adhesivo para la fijación de revestimientos cerámicos en locales con altas sollicitaciones mecánicas, pegado de azulejos y revestimientos en piletas de natación, placas de marmol, etc.

:: Aplicación:

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar firmes, libres de polvo, grasas, aceites, asfaltos, pinturas o cualquier otro elemento que impida una perfecta adherencia

Imprimación

Para la aplicación de este producto, no es necesario imprimir la superficie, simplemente se debe humedecer previamente. Las superficies absorbentes deben saturarse previamente con agua, evitando la formación de charcos

Mezclado

Colocar en la mezcladora el componente A (líquido) y luego el componente B (polvo), mezclar durante 3 minutos hasta obtener una masa homogénea y pareja, presentando la misma una consistencia plástica.

Es importante destacar que en condiciones de baja temperatura no es necesario colocar todo el componente A (líquido) para obtener una mezcla plástica.

Cuando fuese necesario ajustar la consistencia de la mezcla, para épocas de altas temperaturas, puede agregarse hasta un máximo de 5 % de agua limpia.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H099 (Rev. 01 - 23/05/2019)

ADISOL MORTERO F ADHESIVO Y MORTERO PARA REPARACIONES DE ALTA PERFORMANCE

Colocación

Para la realización de carpetas, se coloca con cuchara y regla, compactando correctamente el mortero a fin de no dejar huecos, y se termina con llana metálica.

Como adhesivo, se aplica con llana dentada acorde al revestimiento cerámico a aplicar.

La habilitación de las superficies reparadas puede realizarse entre las 24 y 48 horas de colocado, dependiendo de la temperatura ambiente.

No debe colocarse a temperaturas inferiores a 8° C.

:: Consumo

2,2 kg por litro de volumen a llenar ó 22 kg. por m² por cm. de espesor.

:: Almacenaje:

6 meses, en lugar fresco y seco.

:: Forma de entrega:

Juegos predosificados por 30 Kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H099 (Rev. 01 - 23/05/2019)