



ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE PINTURA EPOXIDICA ANTIDERRAPANTE

:: Descripción:

ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE es una pintura de dos componentes a base de resinas epoxídicas, pigmentos inorgánicos y refuerzos cuarcíticos, que posee las siguientes características:

- :: Resistencia a la abrasión.
- :: Superficie antideslizante.
- :: Excelente adherencia a superficies de hormigón, carpeta de cemento y superficies metálicas.
- :: Resistencia al agua, jabón, detergentes, soluciones salinas, aceites, grasas, combustibles, lubricantes, álcalis y ácidos diluidos.

:: Usos:

ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE es una pintura epoxi protectora y decorativa para revestir pisos antideslizantes en locales de producción, lavaderos, cocheras, escaleras, pasarelas, plataformas, etc.

Protege las superficies donde se la aplica y asegura los movimientos del personal en los locales frecuentemente húmedos o con agua sobre el piso.

En este sentido es una herramienta para la seguridad industrial.

:: Aplicación:

a.- Preparación de la superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias, firmes, secas, libres de polvo, aceites, grasas, óxidos, asfaltos, y pinturas anteriores que no sean compatibles con los revestimientos epoxídicos.

Para conseguir superficies óptimas se puede recurrir al arenado, granallado, o simplemente utilizando cepillos de acero mecánicos o manuales.

Las irregularidades como ser fisuras, oquedades, roturas o desprendimientos cementicios se deberán reparar previamente con enduido epoxi **ADIPOXI NV 300**.

Para aplicar **ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE** en hormigones nuevos, éstos deberán cumplir con un mínimo de 3 a 4 semanas de curado con el fin de eliminar la humedad de la masa y evitar futuros problemas de ampolladuras o desprendimientos.

b.- Mezclado

Se debe verter el componente **B** (endurecedor) dentro del componente **A** (resina) y mezclar a mano para pequeñas cantidades de hasta 5 kg o con máquina mezcladora para cantidades mayores, durante 5 minutos. La máquina mezcladora puede ser simplemente un taladro de baja revoluciones provisto con un eje con paletas.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H027 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisol.com.ar

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation





ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE PINTURA EPOXIDICA ANTIDERRAPANTE

Dejar en reposo durante 20 a 30 minutos y homogeneizar nuevamente antes de la aplicación. Es importante mezclar con frecuencia durante la aplicación para evitar la sedimentación de los agregados cuarcíticos.

Esta mezcla permanece fresca para su aplicación durante 10 horas a 20 °C y durante 6 horas a 30 °C, luego de ese lapso deberá descartarse su aplicación.

c.- Imprimación

Sobre superficies cementicias se debe aplicar una imprimación diluyendo **ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE** con un 10% de **ADISOL THINER** para facilitar la penetración.

Sobre superficies metálicas se debe dar previamente una pintura anticorrosiva como ser **ADIPOXI FONDO CROMATO** o **ADIPOXI CINC RICH**.

d.- Aplicación

A continuación se deben aplicar un mínimo de 2 manos a pincel o rodillo de lana, ayudando con llana a realizar la correcta distribución de cuarzo cuando fuera necesario.

Si bien el secado al tacto ocurre en 1 a 2 horas, entre manos deben transcurrir un mínimo de 12 horas para evitar arrastres de pintura en la mano siguiente.

Habilitación se realiza a las 48 horas, mientras que el curado final ocurre después de 7 días.

:: Consumo:

Para una mano de imprimación y dos manos puras de terminación, el consumo estimado es de 1 kg/m².

:: Forma de entrega:

Juegos predosificados de 5 y 25 kg. Colores a elección.

:: Almacenaje:

Se garantiza por el termino de 1 año, manteniendo el envase cerrado en origen y guardado en lugar fresco y seco.

:: Indicaciones útiles:

- :: La limpieza de las herramientas se realiza con **ADISOL THINER** mientras el material se encuentre fresco.
- :: No se debe emplear otro solvente al recomendado y no mezclar con otras pinturas.
- :: **ADIFLOOR ANTIDERRAPANTE** contiene solventes inflamables, por lo tanto deben seguirse las normas de seguridad correspondientes al almacenaje y durante la aplicación.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H027 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADISOL S.A.I.C.

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisolaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

