

ADIPOXI VIAL
PINTURA EPOXI REFLECTANTE
PARA DEMARCACIÓN VIAL

:: Descripción:

ADIPOXI VIAL es una pintura epoxi de dos componentes diseñada para ser aplicada en franjas para demarcación vial, flechas de circulación y cualquier indicación que se utilice para tal fin. Se presenta comercialmente en dos colores: Blanco y Amarillo vial y presenta las siguientes características:

- :: Excelentes resistencias a la abrasión e impacto.
- :: Buena resistencia química ante el ataque de soluciones ácidas y salinas, hipoclorito de sodio, aceites, etc.
- :: Muy buena adherencia al hormigón, mampostería, hierro, acero, yeso, etc.
- :: Muy buena adherencia.
- :: Elevada reflectancia a la luz (tiene incorporadas microesferas de vidrio; pudiendo aumentar aún más el poder reflectante mediante la siembra de filler reflectante).
- :: Endurece aún con elevada humedad relativa ambiente.
- :: Color estable.
- :: Fácil aplicación
- :: *Pot-Life* prolongado.
- :: Peso específico: 1,45 kg/lt.
- :: Contenido de sólidos en peso: 75 %

:: Usos:

ADIPOXI VIAL se utiliza como pintura de demarcación vial reflectante en:

- :: Pistas de aterrizajes.
- :: Carreteras.
- :: Plantas industriales.
- :: Playas de estacionamiento.
- :: Depósitos.
- :: Etc.

:: Aplicación:**Preparación de la superficie.**

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y secas, libre de polvo, aceite y grasas que impidan una adecuada adherencia.

Si la superficie se encontrara con restos de grasas o aceites, se deberá lavar con **LIMPIASOL PLUS**.

Imprimación.

Se realiza aplicando una primer mano con **ADIFLEX PRIMER 2C** a pincel o rodillo.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H067 (Rev. 01 - 13/05/2019)

ADIPOXI VIAL
PINTURA EPOXI REFLECTANTE
PARA DEMARCACIÓN VIAL

Aplicación.

Mezclar los dos componentes en forma manual o por agitación a bajas revoluciones y dejar reposar durante 20 minutos. A continuación mezclar nuevamente y aplicar a pincel o rodillo.

Deberá prestarse atención cuando se aplique en lugares cerrados, debiendo ventilarse convenientemente los mismos.

Aplicar en capas de no más de 100 micrones de película húmeda por mano, pudiendo aplicarse manos sucesivas a partir de las 12 horas, no pudiendo aplicar manos sucesivas por más de 72 horas, en cuyo caso será necesario realizar un lijado a fin de lograr una buena adherencia. Es necesario la aplicación de dos manos como mínimo.

No se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados.

Si es necesario se puede agregar microesferas de vidrio como Filler reflectante y luego de terminada la aplicación de la última mano se puede sembrar el mismo para aumentar el poder reflectivo.

:: Pot-life:

5 horas a 30 °C.
10 horas a 20 °C.
15 horas a 10 °C.

:: Consumo:

Aproximadamente 0,160 kg. por m² para 100 micrones de película húmeda, dependiendo del sustrato.

:: Presentación:

Juegos predosificados de 5 y 25 kg.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H067 (Rev. 01 - 13/05/2019)